



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS – ULTRA 10

Page 1 de 3

### DESCRIPTION

**WoodPlus Ultra 10** est une teinture 100% acrylique et translucide conçue spécialement pour le revêtement de subjectiles extérieurs en bois. **Ultra 10** est un produit non dangereux et écologique qui ne contient pas de solvants et affiche une très faible teneur en COV (8 g/L). **Ultra 10** est fabriqué à partir des plus récentes techniques de filtrage UV pour assurer le maximum de protection des surfaces extérieures en bois. **Ultra 10** procure un fini translucide qui permet de conserver l'apparence naturelle du bois. De plus, **Ultra 10** procure un film perméable à l'air qui permet à l'humidité naturelle du bois de s'échapper tout en offrant une couche de protection exceptionnelle contre l'excès d'humidité causé par les intempéries.

### USAGE RECOMMANDÉ

**WoodPlus Ultra 10** est conçu pour le revêtement de tout projet de surface extérieure en bois y compris terrasses, clôtures, rondins, parements, jupes de spa et meubles de jardin. **Ultra 10** est idéal pour application sur une grande variété de subjectiles (ex.: bois d'oeuvre, parements, bardeaux, T1-11, moulures, bois traité sous pression, panneaux de fibrociment apprêtés). **Les tests d'application d'Ultra 10 sur bois torréfié ont donné des résultats exceptionnels.**

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Excellente protection UV
- Excellente protection contre les intempéries
- Excellente résistance à l'usure
- Excellente clarté
- Met en valeur la beauté naturelle du bois
- Fini perméable à l'air
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Court délai de recouvrement (2-3 heures)
- Aucun solvant
- Très faible teneur en COV (8 g/L)

### PRÉPARATION

**BOIS NEUF** : Le bois doit être propre et sec. Enlevez toute poussière, cire et graisse. Éliminez le glacié d'usinage à l'aide d'une ponceuse mécanique munie d'un papier abrasif 60-80. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS USÉ** : Nettoyez le bois avant d'appliquer le produit. Si la surface est très usée et grisâtre, poncez-la avec un papier abrasif 60-80 pour l'adoucir. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS DÉJÀ TEINT** : Vous pouvez appliquer **Ultra 10** sur les surfaces recouvertes de teintures à l'huile ou à base d'eau en autant qu'elles soient en bon état. Les surfaces pelées ou écaillées doivent être nettoyées à fond pour restaurer le bois à son état naturel. Si les surfaces sont en bon état, utilisez un nettoyant disponible sur le marché (suivez les instructions de l'étiquette du fabricant) et nettoyez-les avec un appareil de lavage sous pression pour éliminer toute saleté ou contamination. Si vous utilisez un décapeur chimique pour enlever les vieilles couches de teinture, assurez-vous qu'il n'est pas à base de cire. Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant de commencer.

### APPLICATION\*

**WoodPlus Ultra 10** est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Mélangez à fond avant et durant l'application. N'appliquez pas le produit sous la lumière solaire directe ou sur des surfaces chaudes au toucher. La température idéale pour l'application se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F). Si la chaleur atteint un niveau plus élevé que celui prescrit et que le produit sèche trop vite, cessez immédiatement l'application et attendez que la température baisse à un niveau plus convenable. Appliquez dans la direction du veinage du bois avec un pinceau nylon/polyester de bonne qualité. Conservez le bout de votre pinceau humide et saturez le grain du bois aux extrémités. Suivez les méthodes d'application prescrites ci-dessous pour des projets spécifiques :

---

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour: 10/12/09



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS – ULTRA 10

Page 2 de 3

### WOODPLUS – ULTRA 10 (suite...)

- **PAREMENTS** : Appliquez deux (2) couches d'**Ultra10** en vous assurant d'allouer 3-4 heures de séchage entre chaque couche. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche d'**Ultra 10** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- **TERRASSES ET SURFACES HORIZONTALES** : Appliquez une (1) couche seulement sur le plancher de la terrasse et laissez-la sécher toute une nuit avant de la piétiner. Appliquez deux (2) couches sur les surfaces verticales en vous assurant d'allouer 2-3 heures de séchage entre chaque couche. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche d'**Ultra 10** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 1-2 ans.
- **CLÔTURES ET MEUBLES DE JARDIN** : Appliquez deux (2) couches d'**Ultra10** en vous assurant d'allouer 2-3 heures de séchage entre chaque couche. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche d'**Ultra 10** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3-5 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4-5 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- **RONDINS - SÉCHÉS AU SÉCHOIR, OUVRÉS** : Ces types de rondins doivent être traités comme s'ils étaient secs car leur teneur en humidité est inférieure à 19%. Appliquez deux (2) couches d'**Ultra10** en vous assurant d'allouer 3-4 heures de séchage entre chaque couche. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche d'**Ultra 10** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- **RONDINS VERTS** : Les rondins verts ont habituellement une teneur en humidité très élevée et prennent quelques années avant de sécher complètement. Pour cette raison, laissez sécher ce genre de structure pendant au moins 3 mois suivant la fin de la construction avant d'appliquer **Ultra 10**. Avant de procéder à l'application, utilisez un nettoyant disponible sur le marché pour nettoyer la surface des rondins avec un appareil de lavage sous pression. Laissez sécher la surface pendant au moins 3 jours de temps sec. Appliquez ensuite une (1) couche d'**Ultra 10**. Si vous appliquez la première couche à l'automne, attendez au printemps avant d'en appliquer une deuxième et troisième, et vice-versa. Lorsque vous aurez complété ce système d'application, appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.

**\*NOTE: Avant de procéder à l'application, faites un essai de une (1) ou deux (2) couches sur la surface pour vous assurer d'obtenir les résultats escomptés.**

### ENTRETIEN

Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche d'**Ultra 10** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Suivez les instructions relatives à la préparation du *Bois déjà teint* (voir section «Préparation» ci-haut) avant d'appliquer une couche d'entretien.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Couleur :</b>	opaque liquid	<b>Point d'éclair :</b>	S.O.
<b>Odeur :</b>	faible odeur d'ammoniac	<b>Teneur en COV :</b>	8 g/L -revêtement
<b>Solides :</b>	25 +/- 1% par poids	<b>Degré de brillance :</b>	35-45 GU (2 couches)
<b>Poids/gal :</b>	10,48 lb/gal	<b>Viscosité :</b>	250 cpu

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour: 10/12/09



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS – ULTRA 10

Page 2 de 3

### WOODPLUS – ULTRA 10 (suite...)

#### RENDEMENT DE SURFACE \*

	Première couche	Deuxième couche
Surface lisse (bois) :	350-400 pi <sup>2</sup> / gal US (35-40m <sup>2</sup> /3,78L)	400-450 pi <sup>2</sup> / gal US (35-40m <sup>2</sup> /3,78L)
Surface rugeuse (bois) :	150-200 pi <sup>2</sup> / gal US (15-20m <sup>2</sup> /3,78L)	200-250 pi <sup>2</sup> / gal US (30-35m <sup>2</sup> /3,78L)

\* **NOTE** : les dimensions suggérées ci-dessus sont approximatives et pourraient varier suivant la porosité du sujet sur lequel vous appliquez le produit.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher (1 heure) – recouvrement (2-3 heures) – piétinement (24 heures)

#### NETTOYAGE

Nettoyez l'équipement avec de l'eau et du savon.

#### COULEURS DISPONIBLES (avec codes de produits correspondants)

Couleurs sur mesure aussi disponibles

Naturel (100)	Chamois (350)	Teck (500)
Cèdre (200)	Noyer (400)	Acajou (600)
Chêne (300)	Noyer sombre (450)	

#### FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES\*

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L)

\*Barils (200L) et bacs-citernes (1000L) – industrie seulement.

**GARANTIE** : La compagnie WoodPlus garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits WoodPlus. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de ce produit après application selon les consignes d'utilisation, le produit sera remplacé ou le prix d'achat remboursé à la discrétion du fabricant. Preuve d'achat, description du problème et photo seront requises. La responsabilité du fabricant est limitée au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit. Le fabricant ne sera aucunement tenu responsable pour la main d'œuvre, le dommage corporel et les dommages-intérêts. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA COMPAGNIE WOODPLUS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES INDIRECTS ENCOURUS À LA SUITE DE L'INOBSERVATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour: 10/12/09