



FICHE TECHNIQUE Opaque 20

WoodPlus Coatings Group Ltd.
12-1064 Salk Rd., Suite 233
Pickering, Ontario, Canada L1W 4B5



DESCRIPTION

WoodPlus™ Opaque 20™ est une teinture 100% acrylique conçue spécialement pour le revêtement de surfaces extérieures en bois. **Opaque 20™** est un produit non dangereux et sans solvant qui affiche une très faible concentration en COV (<10 g/L). **Opaque 20™** est fabriqué à partir des plus récentes techniques de filtrage UV et offre une protection exceptionnelle contre l'excès d'humidité.

USAGE RECOMMANDÉ

Revêtement de toute surface extérieure en bois y compris, sans s'y limiter, lambris, maisons en rondins, terrasses, cabanons, clôtures, gloriottes, etc.

COULEURS DISPONIBLES

Trois (3) bases à teinter : Blanche – Moyenne – Neutre (voir la *Palette de couleurs teinture opaque Dulux* pour choisir une couleur)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conçu pour haute performance peu importe les conditions climatiques
- Excellente imperméabilité, protection UV exceptionnelle
- Application facile, sèche rapidement
- Excellente résistance à l'usure des surfaces
- Adhérence supérieure;
- Excellente rétention de couleur et lustre
- Fini perméable à l'air
- Entretien simple – nettoyage eau et savon.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur : Opaque liquide

Odeur : Faible odeur d'ammoniac

Solides : 25 +/- 1% par poids

Poids/gal : 10,48 lb/gal

Point d'éclair : S.O.

Teneur en COV : <10 g/L

Degré de brillance : 20-25 G.U. (2 couches)

Viscosité : 2500 cpu

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Le bois doit être propre et sec (taux d'humidité inférieur à 19%)
- Nettoyer toute trace de saleté, cire, graisse, moisissure, etc.
- Le bois neuf et lisse doit être poncé avec du papier abrasif 60-80 pour éliminer le glacié de l'usinage
- Nettoyer ensuite la surface avec des chiffons propres et de l'acétone pour enlever toute trace de farine de ponçage
- Ne pas appliquer sur des surfaces recouvertes de vernis ou uréthane

APPLICATION DU PRODUIT

- Ne pas diluer pas le produit car il est déjà prêt à utiliser à même l'estagnon
- Agiter fréquemment avant et durant l'application
- Ne pas appliquer pas sous la lumière solaire directe ou lorsque la surface est trop chaude au toucher
- Ne pas appliquer pas par temps pluvieux ou lorsque temps se gâche
- Ne pas appliquer pas le produit si la température est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 30°C (86°F);
- Saturer complètement le grain aux extrémités des planches ainsi que les trous de vis et de clous;
- Conserver une démarcation humide en faisant une passe vers la surface non peinte, puis en revenant sur la peinture que l'on vient d'appliquer



FICHE TECHNIQUE Opaque 20

WoodPlus Coatings Group Ltd.
12-1064 Salk Rd., Suite 233
Pickering, Ontario, Canada L1W 4B5



RENDEMENT DE SURFACE

Type de surface	Superficie : première couche	Superficie : deuxième couche
Surface lisse	300-400 pi ² /gal (30-40 m ² /3,78L)	400-500 pi ² /gal (40-50 m ² /3,78L)
Surface rugueuse/texturée	200-300 pi ² /gal (20-30 m ² /3,78L)	300-400 pi ² /gal (30-40 m ² /3,78L)

Note: Le rendement de surface pourrait varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez.

NETTOYAGE : Nettoyer l'équipement avec de l'eau et du savon.

TEMPS DE SÉCHAGE :

Au toucher (1 heure) – **Recouvrement** (3-4 heures) – **Piétinement** (24 heures)

FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L)

*Barils (200L) et bacs-citernes (1 000L) - *industrie seulement.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement les surfaces avec un boyau d'arrosage et une brosse souple pour éliminer les traces de saleté et autres déchets atmosphériques. **Ne pas utiliser** de décapants ou nettoyeurs chimiques pour le nettoyage. Inspecter régulièrement les surfaces pour identifier et réparer immédiatement toute zone endommagée (fissures du bois, rayures, planches de bois pourries, etc.) afin d'empêcher toute détérioration ultérieure. Appliquer une couche d'entretien chaque année ou au besoin.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

(Mise à jour : 9 juin 2022)
© TOUS DROITS RÉSERVÉS