



FICHE TECHNIQUE Exotic 201

WoodPlus Coatings Group Ltd.
12-1064 Salk Rd., Suite 233
Pickering, Ontario, Canada L1W 4B5



DESCRIPTION

WoodPlus™ Exotic 201 est un mélange hydrosoluble composé d'huile naturelle, d'agents protecteurs ultraviolets, et de pigments transparents qui offre une excellente protection pour le **BOIS EXOTIQUE NEUF** (à l'exception du bois traité) de terrasses ou patios, peu importe les conditions météorologiques. **Exotic 201** ne contient aucun COV (Zéro COV). **Exotic 201** sauvegarde l'aspect naturel du bois.

UTILISATION

Terrasses extérieures en bois dur exotique comme le bois ipe, acajou, teck, cumaru, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pénétration profonde
- Application facile
- Conçu pour haute performance peu importe les conditions climatiques
- Excellente imperméabilité et protection UV
- Excellente résistance à l'usure des surfaces
- Excellente rétention de couleur et lustre
- Fini perméable à l'air
- Nettoyage eau tiède et savon

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur : Opaque liquide
Odeur : Huile naturelle
Solides : 20+/- 1% par poids
Poids/gal : 10,48 lb/gal

Point d'éclair : 95°C
Teneur en COV : Zéro
Degré de brillance : 10 G.U.
Viscosité : 250 cpu

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Le bois doit être propre et sec (taux d'humidité inférieur à 19%)
- Nettoyer soigneusement la surface du bois pour enlever toute trace de saleté, cire, poussière, etc.
- Poncer le bois neuf avec du papier abrasif 60—80 pour enlever le glacié d'usinage
- Nettoyer ensuite la surface avec des chiffons propres et de l'acétone pour enlever toute trace de farine de ponçage.

APPLICATION DU PRODUIT

- Ne pas diluer le produit car il est déjà prêt à utiliser à même l'estagion.
- Agiter fréquemment le produit durant l'application.
- Appliquer une couche. Deuxième couche après 12 heures si nécessaire
- Ne pas appliquer le produit sous la lumière solaire directe ou lorsque la surface est trop chaude au toucher.
- Ne pas appliquer le produit par temps pluvieux ou lorsque le temps se gâche
- Ne pas appliquer le produit si la température est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 30°C (86°F)
- Saturer complètement le grain aux extrémités des planches ainsi que les trous de vis et de clous
- Conserver une démarcation humide en faisant une passe vers la surface non peinte, puis en revenant sur la peinture que l'on vient d'appliquer



FICHE TECHNIQUE Exotic 201

WoodPlus Coatings Group Ltd.
12-1064 Salk Rd., Suite 233
Pickering, Ontario, Canada L1W 4B5



RENDEMENT DE SURFACE

500-600pi²/gal (50-60m²/3,78L)

Note: Le rendement de surface pourrait varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez.

NETTOYAGE

Nettoyez l'équipement avec de l'eau et du savon.

AVERTISSEMENT : LES CHIFFONS IMBIBÉS D'HUILE DEVRAIENT ÊTRE IMMERSÉS DANS L'EAU AFIN DE PRÉVENIR LA COMBUSTION INSTANTANÉE.

DURÉE DE SÉCHAGE

Douze (12) heures entre chaque couche. La période de séchage pourrait varier suivant le degré d'humidité, la température et l'exposition au soleil. Une zone avec une bonne circulation d'air favorisera un séchage plus rapide.

FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES

Gallons. Autres formats disponibles sur demande.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement les surfaces avec un boyau d'arrosage et une brosse souple pour éliminer les traces de saleté et autres déchets atmosphériques. Ne pas utiliser de décapants ou nettoyants chimiques pour le nettoyage. Inspecter régulièrement les surfaces pour identifier et réparer immédiatement toute zone endommagée (fissures du bois, rayures, planches de bois pourries, etc.) afin d'empêcher toute détérioration ultérieure. Appliquer une couche d'entretien chaque année ou au besoin.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

(Mise à jour : 6 mai 2019)

© TOUS DROITS RÉSERVÉS